

Musterblatt

Standard Wellkartonsorten

Stand Mai 2009

Sortenbezeichnung DIN-Beanspruchung	ECT kN/m	Aussendecke	Welle	Innendecke	FM g/m ²	ECT* kN/m	BST* kPa	
E 411	---	---	TLB III 135	WS 90	TLB III 135	395	3.2	480
432	---	---	KLB 135	WS 90	TLB III 135	395	3.4	720
464	---	---	KLW 135	WS 90	TLB III 135	395	3.3	750
472	---	---	KLW 135	WS 90	TLW 130	390	4.2	560
B 211	1.02	3.5	TLB III 135	WS 100	TLB III 135	412	3.9	480
232	1.30	4.0	KLB 135	WS 100	TLB III 135	412	4.1	720
252	1.40	5.0	KLB 135	WS 110	KLB 135	425	4.3	900
262	1.02	3.5	TLW 130	WS 110	TLB III 110	395	4.1	470
264	1.30	4.0	KLW 135	WS 110	TLB III 135	425	4.1	750
C 311	1.02	4.0	TLB III 135	WS 110	TLB III 135	436	3.9	480
313	1.03	4.5	TLB III 160	WS 110	TLB III 160	486	4.6	560
332	1.30	4.5	KLB 135	WS 110	TLB III 135	436	4.1	720
336H	1.50	6.5	KLB 186	WS 160	TLB III 160	583	6.0	1000

Sortenbezeichnung DIN-Beanspruchung	ECT kN/m	Aussendecke	Welle	Zwischenlage	Welle	Innendecke	FM g/m ²	ECT* kN/m	BST* kPa	
EE 530	2.20	6.5	KLB 115	WS 90	TLB III 100	WS 90	TLB III 110	576	6.0	760
565	2.30	7.0	KLW 135	WS 90	TLB III 100	WS 90	KLB 115	601	6.5	880
EB 830	2.30	7.0	KLB 115	WS 90	TLB III 100	WS 100	TLB III 135	617	6.2	720
864	2.30	7.0	KLW 135	WS 90	TLB III 100	WS 100	TLB III 135	637	6.4	1000
BC 632	2.40	8.0	KLB 135	WS 100	TLB III 100	WS 110	TLB III 135	678	6.5	1030
636	2.50	8.5	KLB 186	WS 100	TLB III 100	WS 110	TLB III 160	754	7.5	1220
654	2.70	9.5	KLB 186	WS 100	KLB 135	WS 110	KLB 186	815	8.8	1940
657	2.90	14.0	KLB 275	WS 100	KLB 275	WS 160	KLB 275	1204	10.5	2500
664	2.40	8.0	KLW 200	WS 100	TLB III 110	WS 110	TLB III 135	753	6.8	1120

TLB Testliner braun
 TLW Testliner weiss
 WS Wellenstoff
 KLB Kraftliner braun
 KLW Kraftliner weiss

Bei Veränderungen der Rohstoffsituation oder Engpässen in der Papierversorgung behalten wir uns vor, die laufenden Aufträge ohne Rücksprache mit dem Abnehmer ausnahmsweise in anderen Papier-Zusammensetzungen zu produzieren. Die Einhaltung der technischen Mindestwerte* und Gebrauchseigenschaften bleibt gewährleistet. Die Toleranzen beim Flächengewicht betragen wie üblich $\pm 1.5\%$

Ruedi Lang
 Verpackungsberatung
 Obere Bühlstrasse 15
 CH-8570 Weinfelden
 Schweiz

www.logic-pricing.ch